SOMMAIRE :

PAGE 1 À 29 : BÉTON CIRÉ ET GAMME CARRELAGE
PAGE 30 À 37 : GAMME SANITAIRE
PAGE 38 À 50 : GAMME MOQUETTE ET SOL PLASTIQUE
PAGE 51 À 64 : GAMME BÂTIMENT
PAGE 65 : VOS ANNOTATIONS

RETROUVEZ NOS PRODUITS ET NOS FICHES DE DONNEES DE SÉCURITÉ SUR : WWW.LORIAUX.FR

Siège social : 41 rue A. Parsy 59112 ANNOEULLIN - Tél. : (33) 03.20.85.63.77 - Fax : (33) 03.20.58.97.06
Mail : cd.loriaux@free.fr - Site : www.loriaux.fr
S.A.R.L. Au Capital de 102.400 Euros - RC Lille 79 B 66 - SIREN 315107441 00018 - APE 2059Z - N° TVA : FR 08 315107441

BÉTON CIRÉ - INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

ATOUTS :

– Notre béton possède un profil très écologique (absence de solvants, plastifiants, composés alkilphenol éthoxylés)
– Taux de COV non mesurable inférieur à 0.1 ppm soit < 0.00001 %

– Ce béton de finition décoratif de 2 mm d'épaisseur s'utilise en intérieur comme en extérieur.
– Ses qualités mécaniques, son excellente adhérence et son imperméabilité vont permettre de réaliser des salles de bains, des sols, des murs, des plans de travail, des objets,…

DOMAINE D'APPLICATION :

MURS ET SOLS

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Dalle béton
- Chape ciment
- Plancher béton
- Plancher chauffant (eau chaude ou réversible)
- Plaque de plâtre (Prégychape)
- Plaque à base de cellulose (type FERMACELL)
- Panneau bois (CTB-H/CTB-X/CTB-S)
- Ancien carrelage
- Ancienne peinture poncée
- Béton et mortier allégé

LES CHIFFRES

Caractéristiques mécaniques et physiques (à 20°c)

Consistance thixotropique

Granulométrie :	de 0 à 0.5 mm
Densité :	env. 2.
Adhérence sur béton :	2 à 2.5 mpa
Fin de prise à 20° :	4 h
Rendement :	2 kg par m² sur 2 mm, maximum 3 mm
Entretien :	nettoyage à l'eau.
Conditionnement :	pot de 10 kg

PRÉPARATION DES SUPPORTS

SIPOREX OU PLAQUE DE PLATRE	Vérifier que les joints soient bien lisses dans le cas contraire faire une passe d'enduit mortier pour lisser la surface.
CHAPES BETON	Vérifier que la chape soit propre sans fissures et assez lisse pour appliquer le Béton Ciré Dans le cas contraire ne pas hésiter à poser un réagréage auto-lissant P3 P4
PANNEAUX STYLE "EUROMAT" OU "WEDI"	"Jointer" les raccords au silicone,puis passer un enduit de lissage style "MUREX" de TOUTPRET ou "Fillex" de la société VILAIR
BA 13	Vérifier que les bandes soient correctement enduites, dans le cas contraire faire une passe d'enduit mortier fin.
BOIS (PLAN DE TRAVAIL)	"Jointer" les raccords au silicone,puis passer un enduit de lissage style "MUREX" de TOUTPRET ou "Fillex" de la société VILAIR
ANCIEN CARRELAGE	Pour les murs faire un ratissage complet sur toute la surface en 2 passes afin d'éviter l'apparition du spectre des joints et au sol faire un réagréage P3 P4 auto lissant.
MARBRE	Utiliser une primaire silice

Ce produit contient des ciments et peut provoquer des irritations. Utiliser des gants. L'aspect final et l'homogénéité de la teinte dépendent de la régularité du support du malaxage et des conditions de la mise en œuvre.
Conserver à l'abri du gel, de fortes chaleurs et dans un local sec/toutes les informations présentées dans cette fiche technique sont données à titre d'information et ne peuvent engager notre responsabilité. Il est nécessaire de procéder à des essais.

LORIAUX SARL - 41 rue Auguste Parsy 59112 ANNOEULLIN

Tél/Fax : 03.20.85.63.77/03.20.58.97.06 - contact@loriaux.fr

PRO

BÉTON CIRE DÉCORATIF

SPÉCIAL MURS, SOLS, CUISINE, SALLE DE BAIN, PLAN DE TRAVAIL...

Offre une excellente résistance à l'abrasion et aux chocs.
Permet une réalisation d'aspect variés en fonction du talochage.
Création de revêtement unique et personnalisable sur tous supports
NEUFS OU ANCIENS

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :

Un seau, une turbine mélangeur, un couteau à lisser inox, une éponge, une ponceuse, des disques grain 180 à 240 et une brosse large.

PRÉPARATION DU COLORIS :

- En fonction de la couleur choisie, mélanger le kit de pigments minéral à 3 litres d' eau.
- Pour un sceau de 10 kg de béton, il faut entre 2.5 et 2.8 litres de préparation pigmentée.

CONSEIL : Ne pas gâcher les 10 kg en une fois. **Remélanger la préparation pigmentée avant chaque gâchage.**
Verser dans un seau propre la quantité d'eau colorée nécessaire à votre 1ère gâchée, verser votre béton au fur et à mesure et malaxer jusqu'à obtenir une pâte onctueuse, recommencer l'opération plusieurs fois si nécessaire.

ATTENTION : **Pour des surfaces nécessitant plus de 10 kg de béton avec le même pigment, il est impératif de mélanger l'ensemble des pigments dans le volume d'eau nécessaire afin d'obtenir un coloris uniforme.**

PRÉPARATION DES SURFACES :

Température d'utilisation comprise entre 5 et 25°C maximum. Idéal entre 15 et 20°C.
Le support doit être propre, sain et adhérent, non humide, sans traces d'huile ni de laitance...
- Appliquer notre primaire d'accrochage à l'aide de la brosse large sur toute la surface (toutes surfaces poreuses : placo, plâtre, peinture ancienne, béton...) Afin d'obtenir un support d'absortion et d'adhérence uniforme.
- Une sous couche suffit appliquez-là de préférence la veille.
- Pour tout autres support (carrelage, marbre, bois...) Utiliser un enduit ou de la colle carrelage afin de combler les joints et donner une meilleure accroche, un ragréage est recommandé.
- Nettoyez les outils à l'eau après chaque usage.

APPLICATION DU BÉTON CIRÉ :

- Prenez votre béton avec le couteau à enduire et déposez-le sur la taloche.
- Commencez à appliquer sur votre surface en exécutant des passes régulière et d'une épaisseur de 1 mm environ. Laisser sécher ½ H environ.
- Recommencez à appliquer la seconde couche (frais sur frais) dans les mêmes conditions que la première, en "serrant" directement les grains ce qui donnera un effet "ferrer" à votre enduit.
- Laissez sécher 48 heures.

Astuce : Pour obtenir une première passe plus lisse, dés que le produit commence à tirer effacer les côtes et serrer votre enduit avec votre taloche délicatement. Ce qui vous permettra de passer votre 2^{éme} passe plus facilement et donnera unrésultat final plus nuancé.
La durée de séchage définitif varie selon le support et la température de la pièce.

ATTENTION : Il est déconseillé d'appliquer ce type de béton dans des pièces humides avant la pose ou en température inférieure à 5°C ou supérieure à 25°C

FINITION DU BÉTON CIRÉ :

- Une fois que le béton a bien séché, poncer légèrement, au grain 180 à 240 afin d'éliminer les petits défauts et ainsi faire ressortir les nuances de la matière.
- Passer à l'aide d' un rouleau notre Bouche pores spécial béton ciré en dilution à 50 % en 2 couches minimum et trois couches en cas de trafic intense.
- Passez à l'aide d' un rouleau laqueur 2 couche d'ATL (jaune ou rouge) à 1 heure d'intervalle.
- Laisser sécher 1 heure et passer notre cire carrelage.
- Laisser sécher et lustrer.

ENTRETIEN DU BÉTON CIRÉ :

Afin de conserver l'aspect ciré de votre sol nous vous conseillons de l'entretenir avec notre **SHAMPOING CIRANT CARRELAGE**

CIRE BÉTON

DESTINATION :

Cire de qualité supérieure, formulée pour le traitement du béton sol et mur.
- Protège contre les taches.
- Effet miroir après lustrage.

MODE D'EMPLOI :

Produit prêt à l'emploi.
Appliquez sur un sol propre.
Agiter le bidon de CIRE. A l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux, appliquer la cire par petite surface sur votre béton.
Laisser sécher 1 heure, puis lustrer de préférence avec une lustreuse ou une cireuse.

CONSEILS LORIAUX :

Pour nettoyer et entretenir le brillant de votre sol, utiliser le Shampooing Béton.

CONSOMMATION :

Sur support imperméabilisé : 1 litre pour 25 à 30 m².
Sur support non imperméabilisé : 1 litre pour 20 à 25 m².

CODE BARRE :

1 litre

3282830908061

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

NB : Conditionnement professionnel sur demande 10 L, 20 L, 50 L, 200 L, container de 1000 L.

PRO

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE SOL ET MUR

DESTINATION :

Préparation des supports avant la pose de ragréage de sols ou colles à carrelage. Permet de réguler la porosité des fonds, fixer les résidus de poussières, éviter le bullage et favoriser l'adhérence des ragréages et béton.

Ce primaire s'utilise sur supports présentant une certaine porosité.

SUPPORTS :

S'utilise en murs et sols intérieurs et sols extérieurs : chapes et dalles en béton, chapes anhydrite, enduits ciment, béton cellulaire, carreaux de plâtre...

MISE EN ŒUVRE :

Délai mini de recouvrement : 2 à 4 h
Délai maxi de recouvrement : 72 h
Consommation moyenne : 200 g/m²

MODE D'EMPLOI :

Réhomogénéiser avant utilisation.
Appliquer le *PRIMAIRE D'ACCROCHAGE* en une couche de 120 à 250 g/ m² avec un rouleau laine, laisser sécher 2 h minimum.

CARACTÉRISTIQUES :

Dispersion aqueuse de copolymère styrène butadiene
Coloris : blanc
Nettoyage des outils, produit frais : eau.
Densité: 1,01 (± 0,1)
PH : 7,5 (± 0,5).
MA : 25 % ± 0.5 %

PRÉCAUTIONS :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Protéger toutes les surfaces non concernées par l'application du produit.

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L Colis de 2 x 5 L

NB : Conditionnement professionnel sur demande 10 L, 20 L, 50 L, 200 L, container de 1000 L.

PRO

DÉCAPANT APRÈS POSE SPÉCIAL LAITANCE DE CIMENT CARRELAGE NON ÉMAILLÉ

PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIÉTÉS :

Supprime les laitances de ciment dues au jointoiement sur terre cuite, grès cérame, grès cérame poli, grès étiré brut, pierre naturelle et marbre non polis (effectuer un test préalable sur une chute après dilution du produit de 1 vol. pour 5 vol. d'eau).

Supprime également le tartre, le calcaire et la rouille.

MODE D'EMPLOI :

Effectuer un essai préalable sur une chute de carrelage.

Sur grès, terres cuites, pierres naturelles et marbres non polis :
Mouiller votre sol avec de l'eau, étendre le produit puis brosser à l'aide d'un balai brosse.
Laisser agir 3 à 4 minutes, puis éliminer le surplus à la raclette et rincer abondamment à l'eau claire.

Sur murs de briques ou plaquettes terre cuite :
Mouiller les parties à nettoyer. Etendre le produit puis frotter à l'aide d'une brosse dure ou un balai brosse.
Rincer à l'eau claire. Le nettoyage doit s'effectuer par surface de 2 m² en commençant par le bas, le rinçage se faisant de haut en bas.
Afin d'éviter les taches, traiter à l'**Imperméabilisant anti-tache spécial carrelage.**

CONSOMMATION :

Marbres et pierres naturelles : 1 litre de dilution pour 5 m² selon porosité.
Autres supports : 1 litre pour 10 m² selon porosité.

CONSEILS LORIAUX :

Ne pas employer sur granito, marbres et pierres naturelles polis ce qui dépolirait votre "pierre".
Pour les carrelages émaillés, employer le **Décapant après pose spécial voile de ciment carrelage émaillé.**

Ne pas utiliser près d'éléments métalliques ou électroniques, les vapeurs pouvant engendrer une corrosion.

CODE BARRE :

1 litre	2.5 litres	5 litres
3282830101011	3282830101035	3282830101042

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L	Colis de 4 x 2.5 L	Colis de 2 x 5 L

DÉCAPANT APRÈS POSE SPÉCIAL VOILE DE CIMENT CARRELAGE ÉMAILLÉ

PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIÉTÉS :

Supprime les voiles de ciment, même non apparents, sur les carrelages émaillés, sol et muraux.

Permet d'obtenir très rapidement des surfaces propres et nettes.

MODE D'EMPLOI :

Peut être dilué dans une fois son volume en eau sur un carrelage présentant un faible voile de ciment.
Ensuite étendre le produit ou la dilution sur votre sol, frotter à l'aide d'un balai brosse,
laisser agir 4 à 5 minutes et rincer abondamment à l'eau claire.

CONSOMMATION :

1 litre de produit pur ou dilué pour 10 m² environ.

CONSEILS LORIAUX :

Il est recommandé d'effectuer un essai par trempage d'un des carreaux dans le produit avant utilisation générale.
Ne pas employer sur granito, marbres et pierres naturelles polis ce qui dépolirait votre "pierre".
Pour les grès et terres-cuites, utiliser le **Décapant après pose spécial laitance de ciment carrelage non émaillé.**
Ne pas utiliser près d'éléments métalliques ou électroniques, les vapeurs pouvant engendrer une corrosion.
Ce produit est essentiellement étudié pour enlever les voiles de ciment.

CODE BARRE :

1 litre	2.5 litres	5 litres
3 282832 001012	3 282830 201032	3 282830 201049

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L	Colis de 4 x 2.5 L	Colis de 2 x 5 L

IMPERMÉABILISANT

ANTI-TACHE
SPÉCIAL CARRELAGE

PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIÉTÉS :

Pour tous supports, verticaux ou horizontaux.
Grès cérame, terre cuite, tommette, pierre naturelle, marbre non poli, joint ciment, pavé auto-bloquant...
Protège votre carrelage ou autre revêtement contre les taches de toutes natures (huile, eau, graisse, apéritif, produits ménager...).
Laisse respirer votre carrelage et ne modifie aucunement son aspect.
Supprime l'humidité et les dégradations causées par le gel.

MODE D'EMPLOI :

Le produit est prêt à l'emploi. L'application doit se faire sur matériaux propres (sans laitance de ciment, voir nos décapants) d'aspects secs (au toucher) et débarrassés définitivement d'efflorescence ou salpêtre. A titre indicatif, sur sols neufs, il est conseillé d'attendre, avant de traiter, 2 à 3 semaines sur les grès cérames, 4 à 8 semaines sur terres cuites (selon principe de pose).
L'application peut être effectuée au moyen de pulvérisateur, pinceau, rouleau.
Le matériel doit être propre et sec.
Appliquer une couche à **saturation d'imperméabilisant** (aspect mouillé).
6h à 24 h après (en fonction des conditions climatiques) une seconde couche devra être appliquée.
Passer chaque couche à **saturation** (aspect mouillé).

CONSOMMATION :

Terre cuite : 1 litre pour 3 à 8 m²
Grès cérame : 1 litre pour 10 à 20 m²
Ces consommations sont extraites d'une moyenne, et ne sont données qu'à titre indicatif

CONSEILS LORIAUX :

Le nettoyage est déconseillé pendant 5 jours (temps nécessaire à l'efficacité optimale de l'imperméabilisant).
Après la deuxième couche, attendre 24h avant tous passages.
Le nettoyage des outils s'effectue à l'eau.

CODE BARRE :

1 litre	2.5 litres	5 litres
3 282831 005011	3 282831 005035	3 282831 005042

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L	Colis de 4 x 2.5 L	Colis de 2 x 5 L

A.T.L

TRAITEMENT DEFINITIF DE PROTECTION

ASPECT MOUILLÉ

USAGE :

Terres cuites, pierres, marbres, grés, parrefeuille, carreaux ciments, dalles bétons, grés cérame polis, béton ciré et tous matériaux poreux.

PRODUIT DE PROTECTION, HYDROFUGE, OLEOFUGE , ANTI-TACHE

Sans éliminer les échanges gazeux des matériaux
Pour tous problèmes de porosité ou microporosité.

- **Rend les matériaux traités ingélifs (sous réserve d'une pose avec film polyane)**
- **Pénètre à l'intérieur des sols**
- **Evite l'encrassement et protège les sols des taches de graisse vin, café etc…**
- **Pénètre définitivement dans les sols**
- **Ravive la couleur des sols et donne un fini satiné**
- **Evite l'effritement des matériaux fragiles**
- **Permet les retouches sans risque de chevauchement**

MODE D'EMPLOI :

Toute application doit être effectuée sur un sol : PROPRE SEC NEUTRE

- Décapage efflorescence et remontée de ciment avec nos Décapants.
- Nettoyage et décapage des sols encrassés ou déjà traités avec le Décrassant rénovateur
- Après cette opération, plusieurs rinçages à l'eau devront être effectués jusqu'à neutralisation complète des sols.
- Pour un meilleur rinçage aspirez les eaux usées.
- Avant application de l'A.T.L. la zone devra être totalement sèche.
- L'application s'effectuera à l'aide d'un mouilleur à vitre ou un rouleau laqueur en massant la surface pour assurer une meilleure pénétration.
- Une seconde couche moins épaisse sera appliquée après séchage total.
- Pour les matériaux à haute porosité tels que terres cuites, parrefeuilles, une troisième couche peut-être nécessaire.
- Temps de séchage 40 à 60 mn

PRO

A.T.L

TRAITEMENT DEFINITIF DE PROTECTION

ASPECT MOUILLÉ

.
- Après l'application entretien à la serpillère et eau ou nettoyant sol PH neutre.

A EVITER ABSOLUMENT : application de l'A.T.L sur :

Un sol humide . Un sol déjà traité. Un sol chaud : chauffage au sol, plein soleil

DOMAINE D'UTILISATION CONSOMMATION :

A.T.L Rouge : forte porosité 10%	= terres cuites, parrefeuille	1 Litre/7m2
A.T.L Jaune : normal de 5 à 10%	= grés, pierres	1 Litre/10 à 12m2
A.T.L Blanc : faible de 1 à 5%	= marbre	1 Litre/10 à 15m2

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

En cours d'application :
- Aérer largement ou porter un masque de protection.
- Ne pas fumer et n'utiliser qu'éloigné d'une source de chaleur ou d'une flamme

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES :

- A base de résines, solvants et additifs complémentaires
- Point éclair 27°c

Xn - Nocif

N - Dangereux pour l'environnement

Contient 30 % et plus d'hydrocarbure aromatique

R 10 Inflammable. **R 20/21** Nocif par inhalation et par contact avec la peau. **R 51/53** Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
S 2 Conserver hors de la portée des enfants. **S 13** Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. **S 25** Éviter le contact avec les yeux.
S 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L Colis de 2 x 5 L

NB : Conditionnement professionnel sur demande.

PRO

IMPRÉGNATION À L'HUILE DE LIN SPÉCIAL TERRE CUITE

PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIÉTÉS :

Pour obtenir un effet de vieillissement sur des terres cuites brutes, **non imperméabilisées**, de teintes claires.
Fonce le carrelage en ravivant les nuances des terres cuites, leur apportant la noblesse des années ainsi qu'un début de protection.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi. Le traitement ne nécessite qu'une seule couche.
L'application se fera au moyen d'un pinceau large (pinceau de tapissier par exemple) en suivant le même principe que pour la pose d'une peinture. Laisser sécher 24 heures en évitant tous passages.

CONSOMMATION :

1 litre pour 15 à 20 m^2 environ.

CONSEILS LORIAUX :

Sur terre cuite neuve, il est recommandé d'utiliser l'imprégnation 4 à 8 semaines après le décapage indispensable du support avec le **Décapant après pose spécial voile de ciment carrelage non émaillé.**
Dans tous les cas, le carrelage doit être propre, impérativement sec et débarrassé définitivement d'efflorescences ou de salpêtre.
Bien s'assurer du séchage avant toute application en posant sur le sol, la veille du traitement, un carré de plastique transparent de 30 x 30 cm puis vérifier qu'il n'y a pas de condensation.
Pour une protection totale, appliquer l'**Imperméabilisant spécial carrelage LORIAUX.**
Le nettoyage des outils s'effectue au white ou à l'essence de térébenthine.

CODE BARRE :

1 litre

3 282832 108018

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

IMPERJOINT

PRÊT À L'EMPLOI

DESTINATION :

Le produit est prêt à l'emploi.
Protège les joints contre les salissures et l'encrassement.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer le produit sur les joints propre en 2 passes espacées d'une heure. Si nécessaire, nettoyer au préalable avec le RÉNOVATEUR NETTOYANT SPÉCIAL JOINT.
Laisser sécher pendant 5 jours et vérifier la bonne étanchéité de ceux-ci en y versant un peu d'eau. Si l'eau pénètre, renouveler l'opération jusqu'à l'obtention de l'hydrofugation.

IMPORTANT :

L'IMPER-JOINT est formulé en base aqueuse, le temps de séchage et l'efficacité optimale du produit nécessitent 5 jours.

CONSOMMATION :

500 ml pour 215 m linéaires environ.
Soit 5 m² environ pour un 5 cm x 5 cm
Soit 10 m² environ pour un10 cm x 10 cm
Soit 16 m² environ pour un 15 cm x 15 cm

CODE BARRE :

200 ml

3 282831 305012 >

500 ml

3 282831 305098 >

CONDITIONNEMENT :

Colis de 24 x 200 ML

Colis de 6 x 500 ML

ANTI DÉRAPANT

PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIÉTÉS :

L'anti dérapant agit sur les surfaces en créant des micro-aspérités, ce qui rend le revêtement anti-dérapant.
L'efficacité est accrue sur sol mouillé.
L'anti-dérapant peut se poser sur grès émaillé, grès cérame poli, grès étirés..

MODE D'EMPLOI :

La surface à traiter doit être propre et sèche.
L'anti-dérapant peut se diluer jusqu'à 1 fois son volume en eau selon le support et le rendu souhaité.
A ce titre, il est fortement recommandé d'effectuer un essai sur une chute de carrelage.
Verser l'anti-dérapant ou la dilution dans un récipient plastique
Etaler le produit de façon très uniforme à l'aide d'un rouleau mousse ou d'un rouleau à poils ras sur la partie à traiter.
Eviter l'accumulation du produit sur les joints.
Laisser agir 5 à 10 minutes et rincer abondamment à l'eau savonneuse.

CONSOMMATION :

1 litre pour 20 à 40 m^2 environ selon la porosité du support et la dilution.

CONSEILS LORIAUX :

Ce traitement anti-dérapant est irréversible (perte de brillance et modification de couleur).
Il atténue la brillance et peut modifier légèrement la couleur. Nous conseillons donc un essai préalable au traitement définitif afin d'en vérifier le rendu.
Ne jamais poser de produit sur des sanitaires émaillés, sur du verre ou de la porcelaine au risque d'en ternir l'éclat.
Renouveler le traitement dès que l'efficacité diminue (tous les 1 ou 2 ans).
Le port de gants et de lunettes de protection est recommandée.

CODE BARRE :

1 litre

3 282831 101065

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

HYDRO JOINT

ADJUVANT SPÉCIAL
SALLE DE BAIN, DOUCHE, CUISINE,
PLAN DE TRAVAIL

PRÊT À L'EMPLOI

DESTINATION :

Pour joint de salle de bain, douche, plan de travail de cuisine, sol ou mural (intérieur et extérieur).

PROPRIÉTÉS :

L'**Hydro joint** est un adjuvant spécialement conçu pour imperméabiliser et protéger dans la masse les joints soumis à des conditions particulièrement difficile et leur assurer une protection optimale et durable.
L'**Hydro joint** n'alère aucunement la couleur du joint, il ne craquelle pas dans le temps et facilite la mise en oeuvre et le lissage du joint

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

L'**hydro joint** doit être mélangé au ciment joint **sans addition d'eau**.
Appliquer le mélange obtenu comme indiqué par le fabricant du joint et laisser sécher.

CONSOMMATION :

Respecter les proportions du fabricant.

1 litre pour 6 à 8 m² environ selon épaisseur et largeur du joint.

CONSEILS LORIAUX :

Attention l'utilisation répétée de produit contenant de l'acide (ex. Anti-calcaire) risque d'altérer le traitement.

CODE BARRE :

500 ml	1 litre	2.5 litres
3 282832 305509	3 282832 305066	3 282832 305059

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 500 ML	Colis de 6 x 1 L	Colis de 4 x 2.5 L

NETTOYANT CARRELAGE ET SOL PLASTIQUE

DESTINATION :

Pour l'entretien courant de vos sols.
Nettoie, dégraisse tous types de carrelages (grès émaillés, grès cérame, grès cérame polis, terres cuites, marbres, pierres naturelles...) et sols plastiques sans laisser de traces.

MODE D'EMPLOI :

1 - Verser 5 à 10 cl de shampooing dans 10 litres d'eau chaude..
2 - Brosser si nécessaire.
3 - Essuyer à l'aide d'une serpillière sans rincer.

CONSEILS LORIAUX :

Pour rénover votre carrelage utiliser le Décrassant Rénovateur spécial carrelage.
Pour l'enlèvement d'anciennes cires utiliser le Décapant Décirant Universel.

CODE BARRE :

1 litre

3 282834 710066

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

SAVON
À L'HUILE DE LIN
SPÉCIAL CARRELAGE

DESTINATION :

Terre cuite, grès étiré, pierre naturelle, marbre, tomette, carrelage ciment...
Savon spécialement étudié pour l'entretien de vos sols.
Nettoie, dégraisse, nourrit et fait briller.
La pureté de son huile de lin et ses propriétés siccatives permettront à votre sol d'acquérir sa patine plus rapidement et amélioreront sa résistance aux taches.

MODE D'EMPLOI :

Verser environ 4 à 5 bouchons de **SAVON** dans 10 litres d'eau chaude.
Laver votre sol avec une serpillière ou un balai essoré.
Ne pas rincer, laisser sécher.

CODE BARRE :

1 litre

3 282831 110012

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

SHAMPOOING
SPÉCIAL CARRELAGE
NETTOIE ET FAIT BRILLER

DESTINATION :

Grès émaillé, grès cérame, terre cuite, marbre, pierre naturelle, carrelage ciment, **béton** …

PROPRIÉTÉS :

Facilite l'entretien des sols en réduisant l'accroche des poussières et l'encrassement.
Nettoie vos sols tout en les faisant briller.
Après plusieurs lavages avec le shampooing vos sols resteront propres plus longtemps...

MODE D'EMPLOI :

Verser 4 à 5 bouchons de SHAMPOOING dans 10 litres d'eau chaude.
Laver votre sol avec une serpillière ou un balai essoré. Ne pas rincer, laisser sécher. Il est inutile de frotter.

CONSEILS LORIAUX :

Sur un carrelage émaillé :
Si vous désirez un brillant immédiatement, utiliser auparavant l'EMULSION.

CODE BARRE :

1 litre

3 282834 210016

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

EMULSION HAUTE BRILLANCE SPÉCIAL CARRELAGE

DESTINATION :

Carrelage émaillés.
Grâce à sa formule active **L'EMULSION** redonne à vos sols une brillance et un éclat exceptionnels.

MODE D'EMPLOI :

1 - Sur sol propre, étendre l'**EMULSION** sans frotter en une fine couche avec un applicateur ou une serpillière humide. Etaler dans le même sens, laisser sécher 1 heure, ne pas rincer.
2 - Il est fortement recommandé de nettoyer le sol avec le **DÉCAPANT DÉCIRANT UNIVERSEL** avant l'utilisation de l'**EMULSION,** ceci afin de lui permettre un meilleur accrochage.
3 - Laisser sécher 1 heure avant tous passages.

ENTRETIEN :

Pour conserver votre brillant utiliser le **SHAMPOOING SPÉCIAL CARRELAGE.** Si vous désirez enlever l'**EMULSION,**utiliser le **DÉCAPANT DÉCIRANT UNIVERSEL.**

CONSEILS LORIAUX :

Laisser sécher 1 heure avant tous passages. Après l'application, éviter les lavages pendant 3 à 4 jours.
Après 8 à 10 applications de **l'EMULSION** nous vous conseillons de décaper votre sol avec le DÉCAPANT DÉCIRANT UNIVERSEL...

CONSOMMATION :

1 litre pour 40 à 60 m²

CODE BARRE :

1 litre

3 282832 208015

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

CIRE NATURELLE INCOLORE SPÉCIALE CARRELAGE

DESTINATION :

Cire de qualité supérieure, recommandée pour le traitement des sols poreux :
Marbre, terre cuite, tommette, comblanchien, travertin, pierre, grès...

MODE D'EMPLOI :

Produit prêt à l'emploi.
Nettoyer préalablement le sol avec le **SAVON à L'HUILE DE LIN.**
Agiter le bidon de CIRE. A l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux, appliquer la cire par petite surface sur votre carrelage.
Laisser sécher 1 heure, puis lustrer de préférence avec une lustreuse ou une cireuse.

Permet d'imperméabiliser le grès cérame poli :
Appliquer la cire au chiffon, laisser sécher 5 à 10 minutes puis enlever l'excédent de cire. Laisser sécher et lustrer.

CONSOMMATION :

Sur support imperméabilisé : 1 litre pour 25 à 30 m².
Sur support non imperméabilisé : 1 litre pour 20 à 25 m².
Sur Grés Cérame Poli : 1 litre pour + de 40 m²

CODE BARRE :

1 litre

3282832008011

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

NB : Conditionnement professionnel sur demande 10 L, 20 L, 50 L, 200 L, container de 1000 L.

PRO

RÉNOVATEUR NETTOYANT SPÉCIAL JOINT

PRÊT À L'EMPLOI

DESTINATION :

Le produit est prêt à l'emploi.
Nettoyant surpuissant permettant de décrasser, de raviver les joints (blanc, colorés...).
Ce produit est particulièrement recommandé pour **les plans de travail, cuisines, salles de bain, douches...**
Il ne comporte aucun risque pour le carrelage et les joints

MODE D'EMPLOI :

Appliquer le produit sur les joints.
Décoller l'encrassement à l'aide d'une petite brosse. Laisser agir 5 à 10 mn, rebrosser les parties les plus récalcitrantes.
Puis enlever le produit avec une éponge et rincer à l'eau claire.

CONSOMMATION :

0.5 litre pour 10 m² environ.

CONSEILS LORIAUX :

Eviter tous contacts sur les tissus, vêtements, ceci entraînerait des taches indélébiles.

CODE BARRE :

500 ml

3 282835 010127

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 500 ML

BLANCHISSEUR POUR JOINT

DESTINATION :

Idéal pour les plans de travail, joint de cuisine, salle de bain, douche...
Rénove vos joints en leur redonnant **leur blancheur d'origine**.
Permet de blanchir des joints colorés.

MODE D'EMPLOI :

Agiter le flacon avant toute mise en oeuvre.
Essuyer ou rincer le pinceau avant toute utilisation.
Appliquer le **BLANCHISSEUR** à l'aide du pinceau en évitant de déborder sur le carrelage (**important : Si celui-ci est poreux cela le blanchirait de façon irréversible**).
En cas de débordement sur carrelage émaillé, essuyer immédiatement le surplus avec un chiffon ou une éponge légèrement humide.

CONSOMMATION :

200 ml pour environ 40 m linéaire

CONSEILS LORIAUX :

Important : N'utiliser le BLANCHISSEUR que sur des joints de carrelage émaillés

CODE BARRE :

200 ml

3 282831 605013

CONDITIONNEMENT :

Colis de 24 x 200 L SOUS BLISTER

DÉCAPANT DÉCIRANT UNIVERSEL SPÉCIAL CARRELAGE

DESTINATION :

Tous carrelage, pierre naturelle, marbre.
Elimine tous types de cire :
Acrylique, métallisée, ionisée, cire naturelle..

MODE D'EMPLOI :

Diluer à raison d'1 vol. De produit pour 3 vol. D'eau **(utilisez pur en cas de fort encrassement)**.
Verser cette dilution sur le sol à décaper, brosser, laisser agir 5 à 10 minutes, rebrosser.
Puis ramasser soigneusement à l'aide d'une raclette et rincer à grande eau.

CONSOMMATION :

1 litre pour 15 à 20 m^2

CODE BARRE :

1 litre

3 282830 701013

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

DECRASSANT RENOVATEUR
SPÉCIAL CARRELAGE

DESTINATION :

Tous carrelages, pierre naturelle, marbre, carrelage ciment, tommette, terre cuite....
Récure, dégraisse, et rénove les carrelages encrassés. Grâce à son pouvoir nettoyant, il régénère les surfaces tout en éliminant l'encrassement des années dû aux traitements gras divers, ainsi qu'aux produits ménagers non appropriés.

MODE D'EMPLOI :

Le **Décrassant Rénovateur** peut s'utiliser pur ou dilué d'une à deux fois son volume en eau selon l'encrassement.
Etaler le **Décrassant Rénovateur** sur le carrelage. Brosser. Laisser agir 10 à 15 mn. Rebrosser puis ramasser à l'aide d'une raclette et rincer soigneusement à l'eau. Si nécessaire renouveler l'opération.

CONSOMMATION :

1 litre pour 5 à 10 m² environ selon l'encrassement.

CONSEILS LORIAUX :

Attention le **Décrassant Rénovateur** ne permet pas :
- Le retrait des laitances de ciment voir le **Décapant après pose spécial voile de ciment** ou le **Décapant après pose spécial laitance de ciment.**
- L'enlèvement des taches profondément incrustées voir le **Détachant spécial taches grasses** ou le **Détachant spécial taches colorées**, seul le nettoyage d'un encrassement de surface est concerné.

Pour l'enlévement des cires utilisez notre **Décapant décirant carrelage**
Afin de faciliter l'entretien, utiliser l'**Imperméabilisant anti-tache ou l'ATL** si votre carrelage est poreux.

CODE BARRE :

1 litre

3 282830 601016

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

POLISSEUR
MARBRE ET PIERRES NATURELLES POLIS

DESTINATION :

Le polisseur pour marbre permet de repolir des surfaces en marbre et pierre naturelle polis ayant été ternis, rayés ou agressés par des produits acides.
S'utilise aussi en tant que détachant pour les taches de rouille sur tous types de sols*.

MODE D'EMPLOI :

(L'utilisation de gants est fortement recommandée).

Pour repolir :
1 - Verser la poudre sur la partie à traiter.
2 - A l'aide d'une laine d'acier (grade 0 à 000) humidifiée, polir le support d'un geste circulaire jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et brillante ; Si nécessaire rajouter du polisseur ou de l'eau ; Ramasser la poudre et bien rincer **à l'eau claire.**
En cas d'agression profonde du support, nous vous conseillons de poncer préalablement le support avec du papier de verre spécial carrosserie (grain de 200 à 600) afin de retrouver une surface lisse avant le polissage.

Pour détacher :
Sur marbres, pierre naturelles polis et granito :
1 - Verser la poudre sur la tache de rouille, puis mouiller celle-ci et polir pendant 5 à 10 minutes.
2 - Ramasser l'excédent de poudre et rincer à **l'eau claire.**

***Sur autres supports (sauf carrelage ciment)**
1 - Verser la poudre sur la tache de rouille, puis mouiller celle-ci et laisser agir jusqu'à disparition de la tache.
2 - Ramasser l'excédent de poudre et rincer à **l'eau claire.**

CONSOMMATION :

1 Kg pour une surface de +/- 1 m².

CODE BARRE :

1 Kg

3 282833 201060

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 KG

DÉTACHANT CARRELAGE SPÉCIAL TACHES GRASSES

DESTINATION :

Produit élaboré pour l'enlèvement des taches ponctuelles sur carrelage en **terre cuite, tomette, marbre, pierre naturelle, grès cérame, grès étiré grès cérame poli…**

TYPE DE TACHE :

Huile propre, feutre, produit de beauté, graisse, cirage, rouge à lèvres, vernis à ongles.
Ces types de taches ne sont données qu'à titre indicatif, non limitatif et non contractuel.

TACHES SPÉCIFIQUES :

Huile de vidange et peinture :
Pour ces deux taches, utiliser le **Détachant spécial taches grasses** en premier suivi après du **Détachant spécial taches colorées**.
Pour les taches de rouille, utiliser notre Polisseur pour marbre.

MODE D'EMPLOI :

Utiliser le produit sans dilution.
Prendre un tissu de coton blanc, le disposer sur la tache. Imbiber le tissu de produit et maintenir son aspect mouillé pendant 5 heures, puis laisser agir jusqu'à séchage complet du tissu.
La tache ne disparaîtra qu'après le séchage complet du carrelage (2 à 3 jours).
Eventuellement renouveler l'opération.
Ce traitement ne nécessite pas de rinçage.
Les taches de peintures et de vernis ne nécessitent généralement que ¼ d'heure de traitement, l'enlèvement du surplus de vernis ou de peinture s'effectue avec le tissu.
Après séchage retraiter avec l'**Imperméabilisant anti-tache ou l'ATL.**

CONSOMMATION :

0.5 litre pour 15 à 16 taches de 5 cm².

CONSEILS LORIAUX :

Utiliser dans une pièce ventilée.

CODE BARRE :

500 ml

3282833020128

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 500 ML

DETACHANT CARRELAGE SPÉCIAL TACHES COLORÉES

DESTINATION :

Produit élaboré pour l'enlèvement des taches ponctuelles sur carrelage en
terre cuite, tomette, marbre, pierre naturelle, grès cérame, grès étiré, grès cérame poli.

TYPE DE TACHE :

Mercurochrome, café, feutre, parfum, vin, encre, rouge à lèvres, apéritif.
Ces types de taches ne sont données qu'à titre indicatif, non limitatif et non contractuel.

TACHES SPÉCIFIQUES :

Huile de vidange et peinture : Pour ces deux taches, utiliser le **Détachant spécial taches grasses** en premier suivi après du **Détachant spécial taches colorées**.
Pour les taches de rouille, utiliser notre Polisseur pour marbre.

MODE D'EMPLOI :

Utiliser le produit sans dilution.
Prendre un tissu de coton blanc, le disposer sur la tache. Imbiber le tissu de produit et maintenir son aspect mouillé pendant 5 heures, puis laisser agir jusqu'à séchage complet du tissu.
La tache ne disparaîtra qu'après le séchage complet du carrelage (2 à 3 jours). Suite au détachage, une auréole blanche peut apparaître. Il est dans ce cas nécessaire de nettoyer le carrelage au **Savon à l'huile de lin**.
Eventuellement renouveler l'opération.

CONSOMMATION :

0.5 litre pour 15 à 16 taches de 5 cm^2.

CODE BARRE :

500 ml

3 282833 120125

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 500 ML

ANTI-MOISISSURES MULTI-SURFACES

DÉSINFECTANT ET FONGICIDE NORME EN 1275 BACTÉRICIDE NORME EN 1040

DESTINATION :

Salle de bain, cuisine, lieu humide...
Elimine les moisissures sur joint de carrelage (blanc, couleur ou siliconé), plâtre, brique, bois, rideaux de douche, textile …

MODE D'EMPLOI :

Produit prêt à l'emploi..
Appliquer le produit en pulvérisant sur la surface à traiter, pour une efficacité optimale laisser agir une nuit, éventuellement brosser le support avec une petite brosse.
Rincer à l'eau claire 48 heures après.

CONSEIL LORIAUX :

Ne pas utiliser sur papier peint.

CODE BARRE :

3282833310069

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 750 ML

NETTOYANT SURPUISSANT SPÉCIAL TERRASSES

TENSIOACTIF BIODÉGRADABLE

DESTINATION :

Terrasses en carrelages, terres cuites, dalles ciment, pavés auto-bloquants, macadam, pierres naturelles...

PROPRIÉTÉS :

Nettoyant surpuissant pour terrasses et allées. Elimine les salissures, détruit les mousses, rénove et dégraisse toutes surfaces.

Préserve l'environnement : tensioactif à base de produits végétaux 100 % biodégradable.

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant l'emploi.
Le produit peut être dilué à raison de 1 vol. D'eau pour 1 vol. de nettoyant, ou utilisé pur dans le cadre d'un encrassement important.
Etendre la solution ou le produit directement ou à l'aide d'un pulvérisateur, puis brosser énergiquement et rincer à l'eau claire.

En présence de mousse :
Laisser agir le produit pendant 12 h minimum, puis mouiller la terrasse et puis brosser énergiquement et rincer à l'eau claire.

En présence de taches de gras (récentes) :
Utilisation pure. Laisser agir le produit 5 à 10 mn, frotter les taches avec un balai brosse (ré-humidifier au besoin) et rincer

CONSEIL LORIAUX :

Eviter les projections directes sur la flore. Ne pas utiliser en intérieur voir notre décrassant Rénovateur spécial carrelage ou notre Décirant carrelage.

CODE BARRE :

3282831110067

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

NETTOYANT ANTI-CALCAIRE SPÉCIAL SANITAIRE

DESTINATION :

Parois de douches, robinetterie, baignoire, émaux et faïence murale...

PROPRIÉTÉS :

Supprime le calcaire, le tartre et la rouille, et redonne aux surfaces leur éclat.
Sans danger pour l'émail et les métaux *.
En 1 seul passage.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer l'Anti-calcaire soit directement sur la surface ou à l'aide d'une éponge légèrement humide.
Laisser agir 2 à 3 mn et rincer abondamment.
Essuyer avec un chiffon doux.

CONSEILS LORIAUX :

Pour protéger du calcaire utiliser notre Protection Anti-Calcaire.
Attention il est recommandé de faire un essai préalable sur les sérigraphies.

***Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes, abîmées ou rayées, surfaces en métal émaillé, argent, cuivre, robinetterie dorée, accessoires de cuisine (cafetière, bouilloire...) marbre et pierre naturelle.**
Ne pas mélanger avec d'autres produits ménager (javel, produit d'entretien...).

CODE BARRE :

3 282830 401067

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 500 ML

RENOVATEUR ANTI-CALCAIRE SPÉCIAL CUVETTE DE SANI BROYEUR

DESTINATION :

Dissout le calcaire et rénove les cuvettes de **sani-broyeur** émaillée fortement encrassées.

PROPRIÉTÉS :

Anti-calcaire surpuissant.
Sans danger pour l'émail et le mécanisme.
Temps d'action 5 à 10 mn.
.

MODE D'EMPLOI :

Produit prêt à l'emploi.
Actionner la chasse d'eau, verser environ 1/5^{éme} du bidon dans la cuvette, laisser agir 5 à 10 mn puis rincer en actionnant la chasse 2 à 3 fois.
En cas de "traces" récalcitrantes, tirer la chasse puis verser un berlingot de javel ou une dose de javel en pastille dans la cuvette et laisser agir environ 15 mn.
(Ne surtout pas mélanger le javel et le rénovateur)

AUTRES INFORMATIONS :

Ne pas employer sur marbre et pierre naturelle.
Ne pas mélanger avec d'autres produits ménager (javel, produit d'entretien...).
Pour rénover un Sani Broyeur utilisez l'Anti-Calcaire spécial Sani Broyeur.

CODE BARRE :

3 282832 801032

CONDITIONNEMENT :

Colis de 4 x 2.5 L

DÉTARTRANT GEL SURPUISSANT

DESTINATION :

Dissout, assainit, élimine le tartre ainsi que les traces de calcaire des cuvettes de WC **sans effort.**

PROPRIÉTÉS :

Qualité professionnelle.
Adapté au sanibroyeur.
Le gel, épais, adhère plus longtemps aux parois, l'embout incliné permet d'atteindre plus facilement l'intérieur du rebord des toilettes.
Sans danger pour les fosses septiques dans la limite de 2 utilisations hebdomadaires.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer le produit sur les surfaces à traiter.
Laisser agir 15 à 30 minutes, effectuer un brossage si nécessaire puis tirer la chasse d'eau.

CONSEILS LORIAUX :

Pour les surfaces très entartrés, aplliquer le produit le soir et laisser agir toute la nuit avant de rincer.
Ne pas employer sur marbre et pierre naturelle et dans un sani-broyeur.
Ne pas mélanger avec d'autres produits ménager (javel, produit d'entretien...).
Pour des cuvettes extrêmement encrassées, utiliser nos Anti-calcaire Sani Broyeur ou WC.

CODE BARRE :

3 282831 801064

CONDITIONNEMENT :

Colis de 10 x 750 ML

RENOVATEUR ANTI-CALCAIRE SPÉCIAL CUVETTE DE WC

DESTINATION :

Dissout le calcaire et rénove les cuvettes de WC émaillées fortement encrassées.

PROPRIÉTÉS :

Anti-calcaire surpuissant.
Sans danger pour l'émail.
Temps d'action 5 mn.
.

MODE D'EMPLOI :

Produit prêt à l'emploi.
Actionner la chasse d'eau, verser environ 1/3 du bidon dans la cuvette, laisser agir 5 mn puis rincer en actionnant la chasse 2 à 3 fois.
En cas de "traces" récalcitrantes, tirer la chasse puis verser un berlingot de javel ou une dose de javel en pastille dans la cuvette et laisser agir environ 15 mn.
(Ne surtout pas mélanger le javel et le rénovateur)

AUTRES INFORMATIONS :

Ne pas employer sur marbre et pierre naturelle et dans un sani-broyeur.
Ne pas mélanger avec d'autres produits ménager (javel, produit d'entretien...).
Pour rénover un Sani Broyeur utilisez l'Anti-Calcaire spécial Sani Broyeur.

CODE BARRE :

3 282831 001037

CONDITIONNEMENT :

Colis de 4 x 2.5 L

NETTOYANT

CANALISATION BAIGNOIRE BALNÉO

DESTINATION :

Tous types de baignoires balnéo.

PROPRIÉTÉS :

Assainit.
Enlève les mauvaises odeurs.
Laisse un parfum agréable.

MODE D'EMPLOI :

Remplir la baignoire 6 à 10 cm au-dessus des buses, verser ¼ du bidon (voir dose sur le côté du bidon).
Faire fonctionner votre balnéo 10 à 15 mn, laisser reposer 45 mn, vider et rincer la baignoire ainsi que le système balnéo.

CONSEIL LORIAUX :

2 à 3 nettoyages par an sont nécessaires afin de garder vos canalisations saines.

AUTRES INFORMATIONS :

A lire impérativement avant la mise en oeuvre du produit :
- Lors du nettoyage, nous vous conseillons de rester à proximité de votre baignoire afin d'éviter tous débordement, ,le produit étant très moussant. Régler la puissance de la balnéo au minimum afin d'éviter cet inconvénient.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Si votre baignoire possède un bac de distribution :
- Veillez à ce que le bac et les tuyaux attenants soient vides de tout autre produit et rincés à de nombreuses reprises.

- Ne pas se baigner lors du traitement.

CODE BARRE :

3282830210065

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

PROTECTION ANTI-CALCAIRE

SPÉCIALE PAROIS DE DOUCHE ET FAÏENCE

DESTINATION :

Parois de douche en verre ou plastique, faïence, inox, support époxy, montant en aluminium. Forme un film anti-adhérent invisible évitant l'accrochage du calcaire sur les supports.

PROPRIÉTÉS :

Invisible.
Atténue l'apparition du calcaire.
Parois verre et plastique.
Laisse une agréable odeur de fraîcheur.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer le produit directement sur la surface propre*, laisser agir 3 à 4 mn et rincer avant séchage à l'eau claire et froide de préférence.
Recommencer l'opération à 4 ou 5 reprises.

CONSEILS LORIAUX :

*Au besoin, nettoyez votre surface avec le **Nettoyant Anti-Calcaire.**
Nous vous conseillons d'appliquer le produit tous les 3 mois au minimum, afin d'en préserver l'efficacité.

Ne pas utiliser sur surfaces chaudes.

CODE BARRE :

3 282830 605069

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 500 ML

PROTECTION

DES VASQUES EN MARBRE ET PIERRE NATURELLE

DESTINATION :

Plan en marbre pierre naturelle (cuisine et salle de bain).

PROPRIÉTÉS :

Rend le support imperméable à de nombreuses taches ménagères.
Fait briller.
Imperméabilise.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer le produit directement sur la surface à l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux, laisser sécher 5 mn et lustrer.

AUTRES INFORMATIONS :

Le produit ne convient pas face aux taches acides.
Ne pas utiliser sur vasques en porcelaine, acrylique, robinetterie...

CODE BARRE :

3 282830 401067

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 500 ML

NETTOYANT MOQUETTE MOUSSE

PRÊT À L'EMPLOI
FILM ANTI-STATIQUE

DESTINATION :

Prêt à l'emploi, il rend l'aspect du neuf à tous les tissus de sièges, moquette, tout en créant un film anti-statique évitant un réencrassement.

MODE D'EMPLOI :

Dépoussiérer avant utilisation par brossage ou aspiration.
Pulvériser les parties à traiter.
Faire pénétrer la mousse avec une brosse ou une éponge.
Laisser sécher, puis brosser ou passer l'aspirateur.

CONSOMMATION :

15 m² environ.

CODE BARRE :

600 ML

3 282834 810124

CONDITIONNEMENT :

Colis de 12 x 600 ML

SHAMPOOING MOQUETTE



CONCENTRE
•
DÉTACHANT
•
RENDEMENT IMPORTANT
•
NETTOIE 80 M²

DESTINATION :

Détachant et nettoyant des moquettes naturelles ou synthétiques, tapis, canapés, fauteuils, sièges de voiture... Nettoie en profondeur, redonne l'éclat du neuf et ravive les couleurs ternies. Donne d'excelents résultats sur taches grasses, encres, vins, apéritifs, cirages...

MODE D'EMPLOI :

Pour détacher :
Verser 1 à 2 bouchons de produit non dilué directement sur la tache. Frotter à l'aide d'une petite brosse, puis laisser agir 10 mn. Tamponner soigneusement avec une éponge humide. Laisser sécher puis passer l'aspirateur.

Pour nettoyer :
Diluer le produit à raison de 1 vol. De produit pour 8 vol. D'eau. Appliquer la dilution à l'aide d'un pulvérisateur, d'une shampooineuse ou d'un balai brosse (préalablement trempé dans la dilution). Frotter, laisser sécher 2 à 3 heures). Puis passer l'aspirateur. Eviter tous passages durant le temps de séchage.

CONSOMMATION :

1 litre de dilution pour 10 m² environ.

CONSEILS LORIAUX :

Pour l'entretien courant des moquettes, utiliser les Nettoyants Moquette Loriaux en poudre.
Ne pas utiliser avec un appareil à injection- extraction.

CODE BARRE :

1 litre

3 282834 010067

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

NETTOYANT SOL PLASTIQUE

DESTINATION :

Pour l'entretien courant de vos sols.
Nettoie, dégraisse tous types de sols plastiques sans laisser de traces.

MODE D'EMPLOI :

1 - Verser 5 à 10 cl de NETTOYANT dans 10 litres d'eau chaude..
2 - Brosser si nécessaire.
3 - Essuyer à l'aide d'une serpillière sans rincer.

CONSEILS LORIAUX :

Pour rénover votre sol plastique ou Pour l'enlèvement d'anciennes cires utiliser le Décirant sol plastique.

CODE BARRE :

1 litre

3 282834 910060

2.5 litres

3 282834 910046

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

Colis de 4 x 2.5 L

SHAMPOOING CIRANT SOL PLASTIQUE

DESTINATION :

Nettoie vos sols tout en les faisant briller, après plusieur lavages avec le **SHAMPOOING** vos sols resteront propres plus longtemps..

MODE D'EMPLOI :

Verser 10 cl de SHAMPOOING dans 10 litres d'eau chaude.
Laver votre sol avec une serpillière ou un balai essoré. Ne pas rincer, laisser sécher. Il est inutile de frotter.

CONSEILS LORIAUX :

Si vous désirez un brillant immédiatement, utiliser auparavant la CIRE SOL PLASTIQUE;

CODE BARRE :

1 litre

3 282834 310068

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

CIRE SOL PLASTIQUE

DESTINATION :

Redonne aux sols plastiques une brillance et un éclat exceptionnel.

MODE D'EMPLOI :

Imbiber de produit une serpillière et l'appliquer directement sur le sol.
Laisser sécher 45 minutes avant tous passages. Après l'application, éviter les lavages durant 3 à 4 jours.

ENTRETIEN :

Pour conserver votre brillant utiliser le **SHAMPOOING SOL PLASTIQUE.** Si vous désirez enlever la **CIRE** utiliser le **DÉCIRANT SOL PLASTIQUE.**

CONSEILS LORIAUX :

Laisser sécher 1 heure avant tous passages. Après l'application, éviter les lavages pendant 3 à 4 jours.
Après 8 à 10 applications de la **CIRE** nous vous conseillons de décaper votre sol avec le DÉCIRANT SOL PLASTIQUE

CONSOMMATION :

1 litre pour 40 à 60 m²

CODE BARRE :

1 litre

3 282832 608068

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

NETTOYANT MOQUETTE

FIBRES NATURELLES

DESTINATION :

Nettoie à sec en profondeur tout en respectant les fibres. Supprime les mauvaises odeurs.
Ravive les couleurs. S'utilise sur les fibres naturelles et délicates de vos moquettes, tapis (laine, soie)...
Redonne moelleux et souplesse aux moquettes.

MODE D'EMPLOI :

Employer sur moquettes sèches :
- Saupoudrer de façon régulière en agitant le flacon tête vers le bas afin qu'une mince couche recouvre la surface.
- Faire pénétrer la poudre à l'aide d'un balai brosse puis laisser agir de 20 à 30 mn.
- Passer l'aspirateur.

CONSOMMATION :

Surface traitée : 25 à 35 m² Selon l'épaisseur de la moquette.

CONSEILS LORIAUX :

Vous pouvez marcher sur la moquette pendant que la poudre agit.
Pour les taches importantes, utiliser le shampooing moquette LORIAUX.

CODE BARRE :

500 gr

3 282834 410065

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 500 gr

NETTOYANT MOQUETTE

FIBRES SYNTHÉTIQUES

DESTINATION :

Nettoie à sec en profondeur tout en respectant les fibres. Supprime les mauvaises odeurs.
Ravive les couleurs. S'utilise sur les fibres synthétiques de vos moquettes, tapis, canapés, fauteuils, sièges de voiture...
Redonne moelleux et souplesse aux moquettes.

MODE D'EMPLOI :

Employer sur moquettes sèches :
- Saupoudrer de façon régulière en agitant le flacon tête vers le bas afin qu'une mince couche recouvre la surface.
- Faire pénétrer la poudre à l'aide d'un balai brosse puis laisser agir de 20 à 30 mn.
- Passer l'aspirateur.

CONSOMMATION :

Surface traitée : 25 à 35 m² Selon l'épaisseur de la moquette.

CONSEILS LORIAUX :

Vous pouvez marcher sur la moquette pendant que la poudre agit.
Pour les taches importantes, utiliser le shampooing moquette LORIAUX.

CODE BARRE :

500 gr

3 282834 510062

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 500 gr

PROTECTEUR MOQUETTE TEXTILE

DESTINATION :

Imperméabilise moquettes et textiles de toutes natures : Synthétiques, naturelles (soie, laine, coco, jonc de mer...).
Protège contre les taches les moquettes synthétiques ou naturelles, tissus muraux, fauteuils, sièges de voiture sans les altérer.

MODE D'EMPLOI :

Les supports doivent être secs et propres. Si nécessaire effectuer un nettoyage préalable.

Pose sur moquettes :

- Agiter l'aèrosol avant l'emploi, vaporiser le protecteur uniformément en orientant la tête à 40 ou 50 cm du support à traiter.

Opérer par surface de 1 m². Faire pénétrer le produit dans les fibres en brossant légèrement puis repasser immédiatement une seconde couche sans frotter.
Laisser sécher 1 heure avant tous passages.

Pose sur tissus :

- Agiter l'aèrosol avant l'emploi, vaporiser le protecteur uniformément en orientant la tête à 40 ou 50 cm du support à traiter.

Laisser sécher 1 heure avant toutes utilisations.
Une seconde application peut être nécessaire selon le type de revêtement.

CONSOMMATION :

Permet de traiter de 5 à 10 m² de moquette (selon l'épaisseur) ou 10 m² de tissu environ.

CONSEILS LORIAUX :

En cas de taches après traitement (celles-ci resteront en surface, nous vous conseillons de les éliminer avec un papier absorbant en évitant de frotter puis de faire disparaître le restant à l'aide d'une éponge humide. Ce traitement est à renouveler une fois par an ou après deux nettoyages avec des produits liquides. Il est recommandé d'utiliser un nettoyant moquette en poudre fibres Synthétiques ou Naturelles pour prolonger le traitement au maximum.

CODE BARRE :

600 ML

3282831405125

CONDITIONNEMENT :

Colis de 12 x 600 ML

COLLE MOQUETTE SOL PLASTIQUE

DESTINATION :

Moquettes (envers latex ou caoutchouc) et sols plastiques sur ciment, enduit de lissage (ragréage), .parquet ragréés, panneaux de particule, carrelages... Convient parfaitement pour les descentes d'escaliers, travaux de réfection, dalles moquettes, dalles plastiques.

MODE D'EMPLOI :

Eliminer les anciens revêtements et résidus de colle avec le Décapant Colle Moquette LORIAUX. Les supports doivent être secs, plats, unis, propres, solides et sans fissures. Si nécessaire, rattraper les inégalités avec un enduit de lissage.

Mettre le revêtement en place dans la pièce et découper les excédents en laissant dépasser 5 à 10 cm sur les plinthes. Replier le revêtement sur lui-même pour dégager la moitié de la pièce.

Agiter l'aérosol avant l'emploi et vaporiser la colle uniformément en orientant la tête vers le support à 40 ou 50 cm environ du sol.

Après utilisation, purger l'aérosol en le retournant et en pulvérisant jusqu'à ce que le gaz propulseur ne contiennent plus de produit. Vous disposez de 40 mn pour mettre en place le revêtement sur la colle. Pour les sols plastiques, attendre impérativement 10 à 15 mn avant de commencer la pose. Séchage complet après 24 H sur moquettes et 48 H sur PVC

CONSOMMATION :

Permet de coller de 5 à 6 m² environ.

CONSEILS LORIAUX :

En cas de Projection accidentelle sur plinthe ou carrelage, essuyer rapidement avec un tissu imbibé de Décapant Colle Moquette ou de white spirit.

CODE BARRE :

600 ML

3 282836 006129

CONDITIONNEMENT :

Colis de 12 x 600 ML

DÉCIRANT SOL PLASTIQUE

DESTINATION :

Elimine tous types de cire : Acrylique, métallisée, ionisée. Permet de rénover les sols en éliminant l'encrassement des années, dû aux traitements gras divers, ainsi qu'aux produits ménagers non appropriés.

MODE D'EMPLOI :

Diluer à raison d'1 vol. De produit pour 3 vol. D'eau. Verser cette dilution sur le sol à décaper, brosser, laisser agir 5 à 10 minutes, rebrosser.
Puis ramasser soigneusement à l'aide d'une raclette et rincer à grande eau.

CONSOMMATION :

1 litre pour 15 à 20 m²

CODE BARRE :

1 litre

3 282830 901062

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

DÉCAPANT

COLLE MOQUETTE & SOL PLASTIQUE

PRÊT À L'EMPLOI

DÉCAPANT EFFICACE POUR L'ENLÈVEMENT DE L'ATL

PROPRIÉTÉS :

Dissous et enlève facilement les colles pour sols plastiques ou moquette, **néoprènes et bitumées**.

MODE D'EMPLOI :

Sur peinture ou colles sols plastiques, néoprènes ou bitumées :
Etaler généreusement le produit à l'aide d'un pinceau sur le support.
Laisser agir 10 à 20 minutes puis enlever le tout à l'aide d'une spatule.

Sur moquettes collées:
1 - En cas d'arrachage difficile: Verser le produit directement sur un des coins de la moquette. Laisser agir quelques minutes. Tirer puis décoller la moquette à l'aide d'une spatule.
2 - La moquette est déjà retirée: Etaler généreusement le produit sur les traces de colle à l'aide d'un pinceau. Laisser agir 5 à 10 minutes. Enlever le tout avec une spatule.

Sur l'ATL :
Etaler généreusement le produit à l'aide d'un pinceau sur le support.
Laisser agir 10 à 20 minutes puis enlever le tout à l'aide d'un chiffon jusqu'à disparition complète du produit..

CONSOMMATION :

1 litre pour environ 7 m².
Cette consommation est extraite d'une moyenne et n'est donnée qu'à titre indicatif.

CONSEILS LORIAUX :

Le nettoyage des outils peut se faire au White Spirit.
Eviter tout contact du produit sur des supports peints et des revêtements plastiques
Laisser sécher jusqu'à disparition de l'odeur avant de recoller un revêtement, en cas de doute faites un essai préalable "de collage" sur une petite surface.

CODE BARRE :

1 litre — 3282830501064

2.5 litres — 3282830501033

5 litres — 3282830501040

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L Colis de 4 x 2.5 L Colis de 2 x 5 L

NB : Conditionnement professionnel sur demande 10 L, 20 L, 50 L, 200 L, container de 1000 L.

PRO

DÉTACHANT
SOL PLASTIQUE

DESTINATION :

Utilisation sur tous sols plastiques.
Elimine rapidement toutes traces de semelles, chaises, meuble...
Atténue, ou enlève les traces de stylo, encres, cirage …

MODE D'EMPLOI :

Imbiber de produit un chiffon de coton.
Frotter les traces qui seront dissoutes et disparaîtront immédiatement sans altérer le support .
Ne pas verser directement sur le sol plastique.
En cas d'épanchement accidentelle, ne pas laisser le produit sur le support plus de 3 minutes.
Essuyer le produit à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon.

CONSOMMATION :

Une centaine de traces minimum.

CONSEILS LORIAUX :

Pour l'entretien des sols plastiques, utiliser le **Nettoyant carrelage et sol plastique** Loriaux

CODE BARRE :

500 ml

3 282833 220061

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 500 ML

ANTI-ACARIENS

PROPRIÉTÉS :

Détruit la majeure partie des souches* d'acariens.
Compatible au contact avec la peau.
Résiste aux lavages même à sec .

DESTINATION :

Matelas, drap housse, rideau, jetée de lit, couverture, drap, couette, tapis etc...

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser le produit directement sur la surface à traiter. Ne pas utiliser avant 24 H.

CONSEILS LORIAUX :

Il est conseillé de renouveler le traitement tous les 5 à 6 lavages.

CODE BARRE :

500 ml

3282839901063

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 500 ML

*Souches touchées :

- Bactéries propres à la peau :

Staphylococcus aureus (souche : ATCC 9144 - ATCC 6538 ATCC13709 - NCTC 6571- NCTC 4136)
Staphylococcus Epidermidis (souche : ATCC 1228)
Staphylococcus hominis (souche : ATCC 27844)
Micrococcus luteus (souche : ATCC 9341- ATCC 7468)
Micrococcus ureae (souche : ATCC 6473)
Corynebacterium minutissium (souche : ATCC 23348)
Propionibacterium acnes (souche : ATCC 6919)
Corynebacterium melassecola (souche : ATCC 17965)
Revibacterium amminiagenes (souche : ATCC 6871)
Bacillus subtilis (souche : ATCC 6051 - ATCC 6633 ATCC 7061)
Bacillus subtilis (souche : ATCC 6051 - ATCC 6633)
Streptococcus pyogenes (souche : ATCC 9342)
Enterococcus faecalis (souche : ATCC 6055 ATCC 10541 - ATCC 6057 - ATCC 29212)

- Bactéries étrangères à la peau :

Kebsiella aerogenes (souche : ATCC 13048)
Kebsiella pneumoniae (souche : ATCC 4352 ATCC 10031)
Enterobacter cloacae (souche : ATCC 1347)
Proteus vulgaris (souche : ATCC 14153 ATCC 8309)
Proteus Mirabillis (souche : ATCC 6896 ATCC 13315)
Escherichia coli (souche : NCTC 8196- ATCC 11229 ATCC 4157 - ATCC 10536)
Salmonella typhimurium (souche : ATCC 13311)
Salmonella typhi (souche : NCTC 786 - ATCC 6539)
Salmonella choleraesuis (souche : ATCC 1078)
Salmonella paratyphi (souche : NCTC 5704)
Serratia marcascens (souche : ATCC 13880)
Pseudomonas aeruginosa (souche : ATCC 19582 ATCC 15442)
Pseudomonas fluoroscens (souche : ATCC 17397)
Shigella dysenteriae (souche : NCTC 2249)
Shigella flexneri (souche : NCTC 8204)
Shigella sonnei (souche : NCTC 7240)

- Moisissures et levures :

Aspergillus niger (souche : ATCC 6275)
Aspergillus versicolor (souche : ATCC 11730
Aspergillus flavus (souche : ATCC 9643)
Aspergillus terreus (souche : ATCC 10690)
Trichophyton mentagrophytes (souche : ATCC 9533)
Trichophyton rubrum (souche : ATCC 10218)
Microsporum gypseum (souche : ATCC 6286)
Microsporum canis (souche : ATCC 10214)
Ptyosporum ovale (souche : ATCC 14521)
Candida albicans (souche : ATCC 10259 - ATCC 10231)
Saccharomyces cerevisiae (souche : ATCC 2601)

DESTRUCTEUR DE MOUSSE PRÊT A L'EMPLOI



NF 1276

PRÊT À L'EMPLOI PAL

PROPRIÉTÉS :

Produit prêt à l'emploi. Détruit et retarde l'apparition des mousses, lichens, champignons, algues sur des supports tels que terrasses, toitures, allées, briques, crépis, clôtures (bois ou béton), tuiles, ardoises, bardeaux bitumineux sans altération du matériau.
Supprime également les bactéries et les mauvaises odeurs.
Traitement fortement conseillé 2 à 3 jours avant la mise en peinture d'une surface.

MODE D'EMPLOI :

Avant application, éliminer par brossage les amas de mousse.
Appliquer le produit sur la surface à l'aide d'un pulvérisateur, d'une brosse ou d'une éponge.
Laisser agir. Ne pas rincer.
Répéter le traitement si nécessaire.

CONSOMMATION :

1 litre pour 10 m^2 environ.

CONSEILS LORIAUX :

Effectuer ce traitement à une température comprise entre 5 et 35°C sur un support peu humide.
Après traitement, éviter l'exposition à la pluie pendant 10 à 12 heures.
Eviter l'aspersion de produit sur la flore.

CODE BARRE :

1 litre

3 282830 801065

5 litres

3 282830 801041

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

Colis de 2 x 5 L

DESTRUCTEUR DE MOUSSE CONCENTRÉ

BÉNÉFICIE DE LA NORME EUROPÉENNE 1276 SUR LES BIOCIDES

CONCENTRÉ
DILUTION 5%

PROPRIÉTÉS :

Détruit et retarde l'apparition des mousses, lichens, champignons, algues sur des supports tels que terrasses, toitures, allées, briques, crépis, clôtures (bois ou béton), tuiles, ardoises, bardeaux bitumineux sans altération du matériau.
Supprime également les bactéries et les mauvaises odeurs.
Traitement fortement conseillé 2 à 3 jours avant la mise en peinture d'une surface.

MODE D'EMPLOI :

Diluer 1 litre de produit dans 20 litres d'eau, ou utiliser les doses indiquées.
Avant application, éliminer par brossage les amas de mousse.
Appliquer le produit sur la surface à l'aide d'un pulvérisateur, d'une brosse ou d'une éponge.
Laisser agir. Ne pas rincer.

CONSOMMATION :

1 litre pour 200 m² environ.

CONSEILS LORIAUX :

Effectuer ce traitement à une température comprise entre 5 et 35°C sur un support peu humide.

Après traitement, éviter l'exposition à la pluie pendant 10 à 12 heures.
Eviter le contact du produit sur la flore.

CODE BARRE :

1 litre

3 282831 001068

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

HYDROFUGE
SPÉCIAL PLAQUETTE DE PAREMENT INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

DESTINATION :

Hydrofuge et protège tous types de plaquettes, briquettes et pierres de parement.
L'hydrofuge peut également être utiliser pour protéger les façades et toitures.

CARACTERISTIQUES :

Sans silicone. 100% invisible. Sans danger. Simplicité de pose.
Sans odeur. Sans solvant Hydrofuge et Oléofuge (anti-salissures).
Peut se poser sur un mur légèrement humide (sec au toucher)..
Protège contre le gel. Non filmogène (pénètre dans les matériaux,
ne laisse aucune sur épaisseur)..
Laisse respirer le support. Evite l'apparition des mousses et moisissures..
Effet perlant. Bonne tenue au vieillissement
résiste au nettoyage Haute Pression à 130 bars (à 30 cm du support)

MODE D'EMPLOI :

La surface doit être propre, saine, non peinte et peu humide.

Appliquer de préférence à l'aide d'un pulvérisateur type jardin
(sans danger pour les joints et la flore) ou d'un rouleau
en deux couches minimum jusqu'à saturation.
Il est possible d'employer du Matériel Professionnel (cuve sous pression à 6 bars environ) ou Airless. Le nettoyage des outils s'effectue à l'eau savonneuse.

PRECAUTIONS :

Ne pas laisser à la portée des enfants.
Protéger toutes les surfaces non concernées par l'application du produit.

CONSOMMATION :

Variable selon la porosité du support : 1 L pour 3 à 8 m².

CODE BARRE :

750 ML	2.5 L	5 L
3 282830 107068	3 282830 107037	3 282830 107044

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 750 ML	Colis de 4 x 2.5 L	Colis de 2 x 5 L

LORIAUX

HYDROFUGE FAÇADE & TOITURE

GARANTIE HYDROFUGE 10 ANS ECOLOGIQUE FABRICANT

CONCENTRÉ à 25 %*

* Les produits sont livrés concentrés pour tous les conditionnements inférieurs à 50 L, et prêt à l'emploi au-delà.

CARACTÉRISTIQUES :

Hydrofuge et Oléofuge (anti-salissures).
Résines fluorées en solution acqueuse (profil écologique)
Sans silicone.
Oléofuge (anti-salissures) 100% invisible.
Sans danger
Simplicité de pose .Sans odeur.
Sans solvant, peut se poser sur un mur légèrement humide.
Protège contre le gel.
Non filmogène(pénètre dans les matériaux, ne laisse aucune sur-épaisseur).
Laisse respirer le support.
Evite l'apparition des mousses.
Effet perlant, bonne tenue au vieillissement

DESTINATION :

Façades en brique, pierres reconstituées ou naturelles, murs de clôtures, béton, ciment, crépi hydraulique...
Toiture en tuile terre cuite ou béton, et tout autres matériaux poreux.

APPLICATION :

Le traitement doit s'effectuer à une température supérieure à 5°C et inférieure à 60°C .
Compléter le bidon avec de l'eau jusqu'au niveau indiqué soit 4 x son vol. en eau. La surface doit être propre, saine, non peinte et peu humide. Appliquer de préférence à l'aide d'un pulvérisateur type jardin (sans danger pour les joints et la flore) ou d'un rouleau en deux couches minimum jusqu'à saturation.
Il est possible d'employer du Matériel Professionnel (cuve sous pression à 1 bar maximum) ou Airless.
Le nettoyage des outils s'effectue à l'eau savonneuse.

CONSOMMATION :

Elle varie en fonction de la porosité du mur : 1L de solution pour 3 à 8 m² .

CONDITIONNEMENT :

Colis de 4 x 5 L Bidon de 10 L Bidon de 20 L

NB : Conditionnement professionnel sur demande 50 L, 200 L, container de 1000 L.

PRO

Nous fabriquons des produits concentrés : le conditionnement est prévu de façon à ce que nos clients n'aient qu'à effectuer la mise à niveau sans autre outillage.

HYDROFUGE FAÇADE & TOITURE SILICONÉ

CONCENTRÉ à 25 %*

* Les produits sont livrés concentrés pour tous les conditionnements inférieurs à 50 L, et prêt à l'emploi au-delà.

CARACTERISTIQUES :

anti-salissures, 100% invisible.
Sans danger
Simplicité de pose .Sans odeur.
Sans solvant. Peut se poser sur un mur légèrement humide.
Protège contre le gel. Laisse respirer le support.
Evite l'apparition des mousses.

DESTINATION :

Façade en brique, pierres reconstituées ou naturelles, murs de clôtures, béton, ciment, crépi hydraulique...
Toiture en tuile terre cuite ou béton, et tout autres matériaux poreux.

PROPRIETES :

Hydrofuge et anti-salissures. Peut se poser sur un mur légèrement humide.
Protège contre le gel. Non filmogène (pénètre dans les matériaux, ne laisse aucune surépaisseur.
Laisse respirer le support. Evite l'apparition des mousses.
Effet perlant Bonne tenue au vieillissement

CONSOMMATION :

Variable selon la porosité du support : 1 L pour 3 à 8 m^2.

UTILISATION :

Compléter le bidon avec de l'eau jusqu'au niveau indiqué soit 4 x son vol. en eau.
La surface doit être propre, saine, non peinte et peu humide.
Appliquer de préférence à l'aide d'un pulvérisateur type jardin (sans danger pour les joints et la flore) ou d'un rouleau en deux couches minimum jusqu'à saturation.
Il est possible d'employer du Matériel Professionnel (cuve sous pression à 6 bars environ) ou Airless.
Le nettoyage des outils s'effectue à l'eau savonneuse.

PRECAUTIONS :

Ne pas laisser à la portée des enfants.
Protéger toutes les surfaces n on concernées par l'application du produit.

NB : Conditionnement professionnel sur demande 10 L, 20 L, 50 L, 200 L, container de 1000 L.

PRO

TRAITEMENT DES REMONTÉES CAPILLAIRES

CONCENTRÉ
DILUTION X4

CARACTERISTIQUES :

Produit très efficace pour stopper l'humidité ascensionnelle dans les murs.
Le traitement des remontées capillaires est injecté à la base de la construction. Son rôle est d'hydrofugé le réseau capillaires du matériau. Ceci se réalisera par polymérisation du produit au contact du gaz carbonique présent dans le support.

DESTINATION :

Tous les murs constitués de matériaux susceptibles d'absorber l'eau provenant du sol (Moellons, pierre, briques, torchis, etc...). Sont également concernés les murs montés avec des matériaux peu poreux (ex. Granit, brique de silésie:) ; en effet, la nature des mortiers de jointoiement donne à l'ensemble du mur une porosité bien supérieure à celle du matériau lui-même.

MODE D'EMPLOI :

PRÉPARATION DES MURS :

Enlever les revêtements externes du mur au niveau de la zone d'injection, surtout si ceux-ci présentent des signes de gonflement ou s'ils sont chargés de sels.

La face interne des murs doit être débarrassée des papiers peints et des peintures, afin de favoriser l'évaporation du solvant d'injection (eau).

Eliminer également les plâtres qui se sont chargés en sels hygroscopiques (nitrates).

PERÇAGE DES TROUS :

- Généralement sur la sur face externe ; si possible en dessous du niveau du plancher ; à 10 ou 20 cm du sol.
- Diamètre : 10 à 16 mm selon le matériel utilisé.
- Espacement : 10 à 20 cm sur une ou mieux deux rangées parallèlement au sol. Dans ce cas les trous sont disposés en quinconce, ce qui favorise le recouvrement des zones traitées.
- Profondeur : les 2/3 de l'épaisseur du mur.
- Le perçage est effectué de préférence dans les joints horizontaux pour les murs montés avec des matériaux à face parallèles (briques, moellons, pierres de taille), ou selon un angle de 30 à 45° pour les autres murs.

TRAITEMENT DES REMONTÉES CAPILLAIRES



INJECTION :

MÉTHODE :

Rajouter de l'eau* jusqu'au niveau indiqué.
Le produit est injecté à une pression comprise entre 0,5 et 10 bars. On utilise des injecteurs rentrés en force, ou une lance mobile avec bague d'étanchéité. L'injection est poursuivie jusqu'à saturation du support ; elle est achevée lorsque le produit sort du matériau. L'opération est alors recommencée dans le trou suivant.

N.B.: L'INJECTION DITE EN BATTERIE (PLUSIEURS INJECTEURS ALIMENTÉS SIMULTANÉMENT) EST À PROSCRIRE CAR CETTE MÉTHODE NE PERMET PAS DE CONTRÔLER LE DÉBIT DU TRAITEMENT HYDROFUGE AU NIVEAU DE CHACUN DES INJECTEURS, ET DONC LA RÉGULARITÉ DU TRAITEMENT, SURTOUT SI LES MURS PRÉSENTENT DES CAVITÉS.

PROCÉDÉS EN FONCTION DES MURS :

- murs de 300 mm :
  Injection d'un seul côté et à une seule profondeur.
- murs de 400 mm :
  Injection d'un seul côté mais à 2 profondeurs.
  1er perçage au 1/3 de l'épaisseur et injection ;
  puis 2éme perçage jusqu'au 2/3 de l'épaisseur et injection.
- murs de plus de 400 mm :
  Injection des 2 côtés selon la méthode indiquée pour les murs de 400mm.

PRESSION D'INJECTION :

La pression et le temps d'injection doivent tenir compte de la nature du matériau, de sa porosité et du diamètre des capillaires. **Il est Préférable d'opter pour une faible pression et un temps d'injection long,** ce qui favorise la répartition de la solution dans le matériau.

TRAITEMENT DES REMONTÉES CAPILLAIRES

Ceci est d'autant plus vrai que la porosité et le diamètre des capillaires sont faibles, car dans ce cas une pression élevée peut fragiliser la pierre.

CONSOMMATION :

Elle varie en fonction de la structure du mur et de sa nature, de 4 à 20 L de solution au mètre linéaire.

ASSÈCHEMENT :

Le temps de séchage est relativement long : 6 à 12 mois pour un habitation normalement chauffée en hiver.

En effet après constitution de la barrière hydrofuge, l'eau ne monte plus dans le mur, mais il faut éliminer toute l'eau contenue initialement ainsi que l'eau amenée par le traitement.

La vitesse d'asséchement dépend, bien sur, de l'épaisseur du mur et de sa nature.

REBOUCHAGE DES TROUS :

Il interviendra dés que l'on aura constaté une diminution du degré d'humidité du mur. Il en est de même pour la réfection des enduits extérieurs et des finitions intérieur s'il y a lieu.

En général 3 à 6 mois après l'intervention.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :

Compte tenu du caractère alcalin du produit, le matériel utilisé pou sa manipulation ou son application ne devra pas être (ou comporter des pièces) en aluminium ou en alliage légers.

Pour la même raison, éviter les projections de produit sur des éléments de façade, sur des huisseries en alliage léger ou en bois, et plus généralement sur tous les matériaux sensible aux produits alcalins.

CONDITIONNEMENT :

Colis de 4 x 5 L 1 bidon de 10 L 1 bidon de 20 L

*** La dilution sera faite avec de l'eau potable de préférence. Ou tout au plus, avec de l'eau ayant une dureté inférieure à 45°F (1°F = 10 mg de Ca CO3/l). Une trop forte dureté de l'eau peut entrainer l'apparition de sels insolubles Vous pouvez vous renseigner auprès de votre fournisseur d'eau.**

ANTI-GRAFFITI ANTI-AFFICHE

CE PRODUIT BENEFICIE DE L'AVIS TECHNIQUE DU BUREAU VERITAS N°CCI 64 516

CONCENTRÉ

DILUTION X3

ANTI-GRAFFITI - ANTI-AFFICHE - HYDROFUGE - OLEOFUGE

CARACTERISTIQUES :

- Sans silicone, ni vernis,
- Invisible après pose, ne modifie pas l'aspect des matériaux traités (ni brillance, ni coloration).
- Laisse les matériaux respirer bien que les rendant imperméables à l'eau, aux huiles, ainsi qu'aux graffitis.
- Atténue l'apparition des mousses et des salissures dues à la pollution (facilite le nettoyage).

POUVOIR ANTI-GRAFFITI :

- EMPECHE la pénétration des graffitis quels qu'ils soient dans les supports traités.
- Le nettoyage des graffitis se fera à l'aide de notre décapant de graffitis.

POUVOIR ANTI-AFFICHES :

- Sur surfaces lisses, l'affiche tombera d'elle même lorsque la colle aura séché.
- Sur surfaces plus rugueuses, il sera peut-être nécessaire de la retirer à la main, sans aucun effort.
- Dans tous les cas, la colle n'adhérant pas sur les surfaces traitées, celles-ci ne conserveront aucunes traces après la disparition de l'affiche.

POUVOIR ANTI-AUTO-COLLANT :

- Ceux-ci n'adhèrent que provisoirement et se décollent d'eux mêmes quelques heures après, au pire quelques jours.

POUVOIR HYDROFUGE :

- Evite la pénétration de l'eau tout en laissant le support respirer.

POUVOIR OLEOFUGE - ANTI-POLUTION :

- Empêche les salissures grasses, notamment dues à la pollution de pénétrer les matériaux traités
- Un simple détergent suffit à nettoyer ces salissures..

UTILISATION :

L'anti-graffiti peut s'utiliser sur un grand nombre de matériaux* et particulièrement :
BETON - BRIQUES - PIERRE NATURELLE ET MARBRE - CARRELAGE - TUILE - ENDUIT DE CIMENT - BOIS - SURFACE MÉTALLIQUE.
* à l'exception des surfaces peintes (sauf en cas de peintures cuites).

ANTI-GRAFFITI
ANTI-AFFICHE SP 25

CE PRODUIT BENEFICIE DE L'AVIS TECHNIQUE DU BUREAU VERITAS N°CCI 64 516

Application sur matériaux sec au toucher par pulvérisation (en brouillard) en 2 applications espacées de 24 heures. Veiller à saturer le support.

Cinq jours après la 2éme application, vérifier au moyen de projection d'eau, que celle-ci est bien rejetée et ne pénètre plus. Dans le cas contraire, une 3éme application peut s'avérer nécessaire (en cas de matériaux extrêmement poreux).

MATERIEL D'APPLICATION :

- Un pulvérisateur type jardin suffit.
- Il est possible d'utiser du matériel professionnel (cuve sous pression à 6 bars environ) ou Airless.

Dans les 2 cas, régler la buse de projection afin d'obtenir un brouillard et non pas un jet qui entraînerait des coulées et une perte de Produit.

Le nettoyage des outils s'effectue à l'eau.

CONSOMMATION :

Variable selon les matériaux :
La moyenne se situe à 1 litre de produit fini pour 3 à 4 m².

CONDITIONNEMENT :

Colis de 4 x 5 L Bidon de 10 L Bidon de 20 L

DÉCAPANT DE GRAFFITIS TOUS SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES :

Supprime tous graffitis tant au feutre indélébile qu'aérosol de peinture automobile ou autres, sous réserve que les matériaux aient été au préalable avec notre ANTI- GRAFFITTI.

Il peut se révéler très efficace également dans les cas de supports non traités au préalable, toutefois, cela dépend de la nature et de la porosité de ces supports. Dans ce cas, un essai de traitement sera nécessaire.

MATÉRIAUX POUVANT ÊTRE TRAITÉS :

BETON - BRIQUES - PIERRE NATURELLE ET MARBRE - CARRELAGE - TUILE - ENDUIT DE CIMENT - BOIS - SURFACE MÉTALLIQUE (à l'exeption des surfaces peintes (sauf en cas de peintures cuites).

MODE D'EMPLOI :

Posez le décapant à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau et frotter à l'aide d'une brosse dure, particulièrement les matériaux bruts et poreux (Ex : Crépi, brique, béton etc...) ; Les matériaux lisses (Ex : panneaux indicateurs ou surfaces métalliques) pouvant éventuellement être frottés au chiffon.

Rincer abondamment à l'eau claire et renouveler l'opération si nécessaire (En cas de problème utiliser notre Décapant de graffiti suractif en gel).

Retraiter les surfaces nettoyées avec notre Anti-graffiti si le support a déjà subit 3 décapages

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L Colis de 4 x 5 L

DÉCAPANT DE GRAFFITIS SURACTIF EN GEL

CARACTÉRISTIQUES :

Supprime tous graffitis tant au feutre indélébile qu'aérosol de peinture automobile ou autres, sous réserve que les matériaux aient été au préalable avec notre ANTI- GRAFFITIS.

Il peut se révéler très efficace également dans les cas de supports non traités au préalable, toutefois, cela dépend de la nature et de la porosité de ces supports. Dans ce cas, un essai de traitement sera nécessaire.

.

MATÉRIAUX POUVANT ÊTRE TRAITÉS :

BÉTON - BRIQUES - PIERRE NATURELLE ET MARBRE - CARRELAGE - TUILE - ENDUIT DE CIMENT - BOIS - SURFACE MÉTALLIQUE sans peinture même cuite.

MODE D'EMPLOI :

Posez le décapant à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau , laissez agir quelques minutes (à titre indicatif la peinture neuve d'un véhicule nécessite 45 mn d'attente)et frotter à l'aide d'une brosse dure, particulièrement les matériaux bruts et poreux (Ex : Crépi, brique, béton etc...) ; Les matériaux lisses (Ex : panneaux indicateurs ou surfaces métalliques) pouvant éventuellement être frottés au chiffon.

Rincer abondamment à l'eau claire et renouveler l'opération si nécessaire.

Retraiter les surfaces nettoyées avec notre Anti-graffiti.

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

Colis de 4 x 5 L

EMULSION HYDROFUGE POUR BOIS

CONCENTRÉ à 25 %*

* Les produits sont livrés concentrés pour tous les conditionnements inférieurs à 50 L, et prêt à l'emploi au-delà.

DESCRIPTION

L'émulsion Loriaux est un produit hydrofuge à usages multiples pour les substrats en bois. Cette émulsion organosilicone est à base d'eau et possède un faible VOC ; il s'agit d'un mélange de monomères de siloxane, de polymères de siloxane et de polymère organique. Chaque composant contribue à conserver l'aspect naturel du bois, qui est soumis à des agressions constantes.

L'émulsion Loriaux exclue l'eau grâce aux effets synergiques des composants. Le monomère de siloxane pénètre dans les fibres du bois. Sa structure spécifique, qui contient des fragments hydrofuges et chimiquement réactifs aux groupes hydroxy du bois, offre une protection à long terme contre toute entrée d'eau. Les autres composants restent dans la couche de surface. Le polymère de siloxane liquide, qui possède une faible masse moléculaire et un grand nombre de sites réactifs au méthoxy réagissant normalement avec les sites hydroxy des résines organiques, offre une barrière physique face à l'entrée d'eau sous forme liquide. Cependant, les siloxanes étant perméables à la vapeur d'eau, le polymère organique réduit la vitesse de transmission de la vapeur d'eau et constitue également une barrière physique contre l'eau sous forme liquide.

CARACTÉRISTIQUES

- Pénètre dans le bois
- Primaire hydrofuge
- présente une exclusion de l'eau à long terme et d'excellentes caractéristiques de perlage
- Respecte l'environnement
- Faible VOC
- Soluble dans l'eau
- Sans métaux lourds
- Ne contient pas d'APEO

AVANTAGES

- Ne change pas l'aspect du substrat
- Réduit la décoloration du bois
- Meilleure stabilité dimensionnelle ; réduit les déformations et les fissures du bois
- Protection longue durée, capacité de réaction avec le substrat
- Stabilité UV des silicones
- Réduit la vitesse de décomposition du bois grâce à une entrée d'eau moindre.

COMPOSITION

- Émulsion organosilicone

MODE D'EMPLOI

Primaire d'imprégnation avant appliquer des couches de finition (à diluer avec 50 % d'eau) :

Appliquer le primaire au pinceau sur le bois, neuf ou non, dont l'état naturel a été restauré. S'assurer que toutes les surfaces sont traitées, en portant une attention particulière au fil d'extrémité. Il est également possible de tremper le bois dans la solution pendant 3 minutes pour effectuer la totalité du traitement. Laisser sécher au minimum 24 heures avant d'appliquer un autre traitement.

PRO

EMULSION HYDROFUGE POUR BOIS

En tant qu'hydrofuge Principal (utilisation pure) :

S'assurer que le bois est propre et sec. S'il est nécessaire de nettoyer la pièce à traiter (terrasse, etc.), utiliser une solution de javel diluée pour éliminer les moisissures et la saleté. Dans certains cas, l'utilisation d'un détergent très dilué peut être requise, mais elle doit être limitée au maximum, car les résidus de détergent peuvent affecter les propriétés d'exclusion de l'eau.Rincer le bois abondamment et laisser sécher pendant 24 heures au minimum ou jusqu'à ce que le bois ait un aspect sec. Il est possible d'utiliser un pinceau, un rouleau ou un vaporisateur pour appliquer la solution protectrice, en étalant tout liquide en excès après 15 minutes, de manière à garantir une application et un aspect final uniformes.
Si nécessaire, appliquer une seconde couche une à deux heures après la première, pour une protection optimale.
Le produit doit être appliqué uniquement lorsque la température ambiante est supérieure à 10 °C et qu'aucune température inférieure à 0 °C n'est prévue dans les 24 heures suivantes. Ne pas appliquer en plein soleil ou si de la pluie est prévue.
Le rendement en surface dépend de la porosité, de la texture et de la siccité du bois ; il peut varier de 2,5 à 7,5 m2/l.

Tout produit en excès doit être immédiatement éliminé à l'aide d'un tissu mouillé ; si le produit a séché, utiliser de l'essence minérale ou un produit équivalent.

VOS ANNOTATIONS :

Siège social : 41 rue A. Parsy 59112 ANNOEULLIN - Tél. : (33) 03.20.85.63.77 - Fax : (33) 03.20.58.97.06
Mail : cd.loriaux@free.fr - Site : www.loriaux.fr
S.A.R.L. Au Capital de 102.400 Euros - RC Lille 79 B 66 - SIREN 315107441 00018 - APE 2059Z - N° TVA : FR 08 315107441